Estudo térmico de pilares mistos de aço e concreto de seção circular em situação de incêndio

Natan Sian das Neves¹; Macksuel Soares de Azevedo^{2*}; Carlito Botazini Barcelos Filho³; Valdir Pignatta e Silva⁴ e Igor Pierin⁵

¹ Mestrando em Engenharia Civil, Universidade Federal do Espírito Santo, natan.sian@gmail.com

² Professor Doutor do Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal do Espírito Santo, macksuel.azevedo@gmail.com

³ Mestrando em Engenharia Civil, Universidade Federal do Espírito Santo, carlito.botazini@gmail.com

⁴ Professor Doutor do Departamento de Engenharia de Estruturas e Geotécnica da Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, valpigss@usp.br

⁵ Doutor pela Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, igorpierin@usp.br

Thermal study of composite columns of steel hollow sections filled with concrete on fire situation

Resumo

Esta pesquisa aborda a elevação da temperatura em pilares mistos de aço e concreto de seção tubular circular quando submetidos ao incêndio, objetivando apresentar uma análise sobre o aumento da temperatura em relação a alguns parâmetros estudados nos pilares mistos. As análises realizadas são numéricas, via método dos elementos finitos utilizando um programa desenvolvido em Matlab, denominado NASEN. Os modelos construídos foram validados com dados experimentais extraídos da literatura e com o programa computacional ATERM. Os resultados mostram que as elevações de temperaturas no aço e no concreto dependem de parâmetros como o volume de concreto e o volume de aço, visto que os materiais possuem propriedades térmicas bem distintas. O sistema misto para pilares mostrou-se eficaz na diminuição da temperatura do elemento estrutural quando comparado a pilares de aço tubulares.

Palavras-chave: pilares mistos, incêndio, temperatura, método dos elementos finitos.

Abstract

This research focuses on the temperature increase of concrete-filled tubular steel columns subjected to fire, with the objective to investigate the influence of temperature increase on parameters related to steel-concrete composite tubular columns. The analyses performed are numerical, by means of the Finite Element Method, implemented with a software developed in MATLAB environment, named NASEN. The numerical models elaborated were validated with experimental data obtained from the literature, and with the computer program ATERM. Results indicate that temperature distribution on steel and concrete are dependent on parameters such as the volume of each material, since they present different thermal properties. When compared with hollow steel tubular columns, the composite section is shown as an effective alternative for decreasing overall temperature on the structural element.

Keywords: composite columns, fire, temperature, finite element method.

* autor correspondente

1 Introdução

O comportamento e dimensionamento de pilares mistos de aço e concreto em situação de incêndio são muito importantes para a capacidade portante de uma edificação. O aumento gradativo de temperatura provoca alterações nas propriedades mecânicas dos materiais, causando redução de resistência e de módulo de elasticidade dos elementos estruturais, podendo ocorrer um colapso prematuro.

A norma brasileira que trata do dimensionamento de pilares mistos de aço e concreto em situação de incêndio é a ABNT NBR 14323(2013). O dimensionamento à temperatura ambiente dos pilares mistos de aço e concreto é regido pela ABNT NBR 8800(2008).

Santos (2009) afirma que os elementos estruturais de concreto possuem um adequado comportamento quando expostos a elevadas temperaturas, em razão da baixa condutividade térmica desse material associada ao fato de esses elementos possuírem seções transversais com dimensões consideráveis. Essas características permitem admitir uma taxa reduzida de aquecimento e, conseqüentemente, uma redução menos acentuada na resistência e do módulo de elasticidade do material. No entanto, a tendência da expulsão da água existente no concreto, associado ao comportamento desigual de cada um dos componentes do concreto quando aquecidos, provoca o fenômeno denominado *spalling* (lascamento da superfície do elemento), ocorrendo redução da seção transversal, bem como a exposição das armaduras ao fogo.

Ainda de acordo com Santos (2009), se comparado ao concreto, o aço possui elevada condutividade térmica e elementos com seções transversais mais esbeltas, provocando maior taxa de aquecimento e, conseqüentemente, uma redução mais acentuada na resistência e no módulo de elasticidade do material. Porém, quando os elementos estruturais de aço são utilizados com revestimento contra fogo (argamassa projetada, mantas, tintas intumescentes, entre outros) eles melhoram seu comportamento quando submetidos a elevadas temperaturas.

Santos (2009) conclui que a associação dos materiais aço e concreto na forma de pilares mistos, garante à estrutura um maior tempo de exposição às ações térmicas, comparado aos mesmos elementos constituídos desses mesmos materiais utilizados separadamente. Quanto ao elemento de aço do pilar misto, o concreto absorve calor

fazendo com que a elevação de temperatura nesse material ocorra de forma menos intensa.

Segundo Costa (2005), pilares mistos de aço e concreto preenchidos mantêm sua capacidade de carga por um longo período de exposição ao incêndio, inclusive quando comparados aos pilares mistos totalmente ou parcialmente revestidos por concreto. Os pilares mistos preenchidos, quando submetidos à ação térmica, reduzem ou mesmo evitam o fenômeno chamado *spalling*, devido ao confinamento imposto pelo tubo de aço.

Nos últimos anos, o uso de estruturas mistas e em particular o uso de pilares mistos preenchidos se tornou mundialmente popular em edifícios altos e construções industriais por se mostrar uma boa solução para situações de incêndio. A escolha por esse tipo de pilar também é justificada pela estética, rápida construção e alta capacidade portante à temperatura ambiente e em situação de incêndio. Tendo em vista a importância dos elementos estruturais resistirem aos efeitos do fogo por um período de tempo suficiente para que a desocupação da edificação seja de forma segura, diminuindo ou até mesmo impedindo que ocorram danos patrimoniais e humanos, estudos voltados a esse tema têm sido realizados por pesquisadores ao redor do mundo.

Zha (2002) usou o Método dos Elementos Finitos para determinar a resistência ao fogo dos pilares mistos preenchidos, submetidos ao incêndio por todos os lados, tendo em vista que com o desenvolvimento do Método dos Elementos Finitos é possível prever com maior precisão o colapso dos pilares a altas temperaturas. O cálculo da resistência ao fogo para os pilares mistos envolveu a determinação da distribuição da temperatura, a deformação dos elementos (expansão e compressão) e a redução na resistência em resposta à elevação da temperatura.

A análise dos resultados indicou proximidade dos resultados com os calculados por meio da EN 1994-1-2 (2005), via Método Tabular, sendo o colapso causado principalmente pela instabilidade global. A variação do diâmetro indicou que, quanto maior a seção, maior a resistência ao incêndio. Em contrapartida, o aumento da espessura do tubo resulta na diminuição da sua resistência ao incêndio. Também se concluiu que o colapso é causado pela combinação da redução das propriedades dos materiais devido à

elevação da temperatura e, conseqüentemente, à perda da capacidade resistente na região exposta ao incêndio e da instabilidade do elemento.

Han et al. (2003) apresentaram um estudo experimental com pilares mistos preenchidos, os quais foram ensaiados com e sem revestimento contra fogo, bem como submetidos a carregamentos axiais ou excêntricos. O aquecimento do forno seguiu a curva padrão de incêndio, ISO 834 (1999). Os autores destacam os benefícios dos pilares mistos em relação aos sistemas tradicionais em aço ou em concreto armado, como por exemplo, o aumento da resistência mecânica e ao fogo, o menor risco de ocorrência de *spalling* e a ausência de fôrmas.

Foi observado nos experimentos que inicialmente o tubo de aço começa a expandir axialmente, passando a absorver a maior parte da força aplicada, fazendo com que a tensão de compressão no núcleo de concreto diminua. Posteriormente, com o aumento da temperatura, o aço começa a apresentar instabilidade local e o carregamento é gradualmente transferido para o concreto. Em um estágio final de carregamento, o perfil de aço não consegue mais confinar o concreto e a amostra rompe geralmente de forma brusca.

Yin et al. (2006) apresentaram estudos analíticos do comportamento de pilares mistos preenchidos com concreto, com seções do tipo quadrada e circular, carregados axialmente e expostos a elevadas temperaturas. O cálculo da resistência ao incêndio e a comparação dos resultados sugerem que pilares mistos de seção circular apresentam resistência ao incêndio ligeiramente superior quando comparados àqueles de seção quadrada, ainda que para seções de mesma área. Os autores afirmam que tal diferença, provavelmente, ocorre devido a seção quadrada possuir maior perímetro se comparado à circular, bem como pelo fato de que quando suas quatro faces são expostas ao fogo, essas absorvem mais calor e seu campo de temperaturas é superior em intensidade ao do pilar de seção circular.

Um modelo de análise numérica não linear foi desenvolvido para prever a resistência ao fogo de pilares mistos de aço preenchidos com concreto. Yin et al. (2006) concluem que a capacidade resistente do pilar misto exposto ao fogo depende da espessura do tubo de aço. Nesse caso, quanto menor a espessura do tubo, maior é a capacidade resistente do pilar.

Pires et al. (2012) investigaram experimentalmente o comportamento de pilares mistos tubulares circulares com restrições térmicas, axial e rotacional. Foram analisados parâmetros relevantes que influenciam na resistência dos pilares, sendo eles: esbeltez e diâmetro dos pilares; nível de carregamento; rigidez da estrutura envolvente que impõe restrições térmicas; porcentagem de aço da armadura do concreto e a relação aço-concreto.

Nos ensaios realizados foi observado que o tempo crítico dos pilares mistos não sofre grande influência da restrição do pilar, porém, observou que quanto maior a taxa de concreto na seção transversal do pilar, menores são as forças de restrição. Parâmetros como nível de carregamento e esbeltez do pilar são fatores que exercem bastante influência na resistência ao fogo dos pilares mistos, sendo que, um maior carregamento e uma maior esbeltez diminuem a resistência ao fogo do pilar. Quanto ao nível de armadura do concreto, foi verificado que o uso de barras de armadura aumenta consideravelmente o tempo crítico do pilar, ou seja, aumenta a resistência ao fogo.

Pires et al. (2012) encontraram como critério de falha dos pilares mistos a instabilidade global, apesar de em casos críticos ter ocorrido a instabilidade local.

No Brasil, apesar do crescimento do uso de estruturas mistas de aço e concreto, ainda são poucas as pesquisas sobre o comportamento de pilares mistos de aço e concreto em situação de incêndio.

Visto que o dimensionamento adequado desse elemento estrutural é realizado de acordo com as propriedades que os materiais possuem a altas temperaturas e que essas propriedades são reduzidas ao passo que a temperatura aumenta, este artigo aborda um estudo térmico de pilares mistos de aço e concreto preenchidos de seção circular em situação de incêndio por meio de uma análise numérica direcionada pelo uso do programa codificado pelos autores. Os modelos numéricos foram validados pelos testes experimentais realizados por Pires (2013) e pelo programa desenvolvido em Pierin (2015), o ATERM.

1.1 Objetivo

O objetivo deste artigo é apresentar análise térmica de pilares mistos de aço e concreto de seção circular preenchidos em situação de incêndio, ou seja, verificar a evolução da temperatura no elemento estrutural quando esse é submetido a uma carga térmica. A partir da análise térmica, busca-se observar a influência dos volumes de aço e concreto na evolução da temperatura, assim como comparar os resultados numéricos para pilares mistos aos resultados numérico e analítico para pilares de aço, sendo esse último obtido a partir da formulação da ABNT NBR 14323(2013).

2 Modelo experimental de referência

Os dados experimentais utilizados para a validação foram obtidos por Pires (2013) em ensaios de pilares mistos de aço e concreto com restrições axial e rotacional em situação de incêndio. O programa experimental foi realizado no Laboratório de Ensaios de Materiais e Estruturas da Universidade de Coimbra, em Portugal. O objetivo principal foi verificar a influência de alguns parâmetros na resistência ao fogo dos pilares mistos quando submetidos a altas cargas térmicas.

Todos os corpos de prova ensaiados foram fabricados com perfis de aço de seção tubular circular, de aço S355, com dois diferentes diâmetros externos, 219,1 mm e 168,3 mm, ambos com 6,0 mm de espessura. Concreto de classe C25 e C30 foram utilizados na fabricação dos corpos de prova.

Os pilares mistos ensaiados possuíam comprimento total de 3,0 metros, porém somente os 2,5 metros centrais eram diretamente expostos ao aquecimento do forno. Nas extremidades superior e inferior do pilar, foram previstas placas de aço com furos, a fim de permitir a liberação do vapor de água proveniente do concreto no momento do aquecimento. O modelo do ensaio foi composto principalmente por um pórtico que simula as restrições provenientes da estrutura envolvente ao pilar, um forno para simular o incêndio e aparatos de medição de carga e temperatura.

Para a medição da temperatura, todos os pilares mistos totalmente preenchidos possuíam quatro termopares por seção e cinco seções ao longo do comprimento. A Figura 1 mostra as dimensões dos pilares usados nos ensaios, com a definição das cinco seções onde a temperatura foi medida.

Figura 1 – Dimensões do pilar ensaiado e posição dos termopares. Adaptado de Pires (2013)

O aquecimento do pilar ocorre por meio de um forno modular composto por três módulos, dois com 1 m de altura e outro de 0,5 m de altura. Os módulos foram superpostos um ao outro formando uma câmara de 1,5 m x 1,5 m x 2,5 m em volta dos elementos ensaiados. O forno aquece os elementos por meio do calor gerado pelas resistências elétricas distribuídas nas quatro paredes do mesmo. Cada módulo possui uma fonte de alimentação individual, de forma que o calor gerado por cada segmento do forno pode ser controlado separadamente.

No total, Pires (2013) ensaiou 40 corpos de prova, onde oito eram de pilares mistos totalmente preenchidos. Nos testes realizados com os pilares mistos haviam variações de dois diâmetros; dois carregamentos centrados e dois níveis de restrições axial e rotacional. Visto que o presente artigo corresponde a um estudo térmico, a única das variações citadas que influenciam no gradiente térmico é o diâmetro dos tubos.

3 Análise térmica

A simulação numérica nesta pesquisa é realizada com módulo específico para análise térmica em situação de incêndio por meio do programa computacional NASEN/TA-FIRE (*Numerical Analysis System for Engineering/Thermal Analysis - Fire*), cujas rotinas de programação foram implementadas em Matlab (2015). O programa tem como base o

método de elementos finitos e é utilizado para efetuar análise térmica de estruturas em domínios bidimensionais de qualquer geometria e material em regime transiente. Permite também considerar a inserção de curvas de incêndio padrão, experimentais ou qualquer função de descreva a temperatura dos gases quentes ao redor da estrutura. Neste contexto, com base na solução da equação da difusão de calor bidimensional, aplicando os procedimentos numéricos de elementos finitos de Galerkin (REDDY; GARTLING, 2010), é possível determinar as temperaturas em cada instante de tempo conforme Eq. (1).

$$\left(\frac{\mathbf{C}}{\Delta t} + \beta \mathbf{K} \right) \theta_{n+1} = \left(\frac{\mathbf{C}}{\Delta t} - (1 - \beta) \mathbf{K} \right) \theta_n + (1 - \beta) \mathbf{F}_n + \beta \mathbf{F}_{n+1} \quad (1)$$

Onde as matrizes $\mathbf{C}$, $\mathbf{K}$ e $\mathbf{F}$ são usualmente denominadas como matriz de capacidade térmica, capacitância total e vetor de ação térmica respectivamente. Além disso, Δt é o incremento de tempo e o parâmetro β é responsável pelo esquema de discretização no tempo, variando de 0 a 1.

O processamento global do programa é dividido em três etapas, sendo inicialmente realizada a leitura de dados, contemplando a malha de elementos finitos, condições de contorno e temperatura ambiente da estrutura. Em seguida, realiza-se a construção das matrizes e solução do sistema linear. Por fim, o programa permite a visualização da distribuição de temperaturas bidimensional, além de gráficos representativos da evolução nodal da temperatura em função do tempo.

O programa possibilita a utilização de elementos finitos triangulares de três e seis nós, retangulares com quatro e nove nós. Além disso, as propriedades termofísicas do aço e concreto, ou seja, condutividade térmica, calor específico e massa específica tem como base as prescrições da ABNT NBR 14323:2013 e ABNT NBR 15200:2012 respectivamente. Em particular, adota-se um concreto com teor de umidade 4,25% e limite inferior para curva de condutividade térmica.

Para faces expostas ao incêndio, tem-se a transferência de calor por convecção e radiação, onde adota-se o coeficiente de transferência de calor por convecção igual a 25 W/m²K, a emissividade para ambos os materiais (aço e concreto) é 0,7 e a constante de Stefan-Boltzmann igual a 5,6697·10⁸ W/m²K⁴.

A propagação da temperatura da face externa do tubo de aço para o seu interior ocorre por condução, de modo que a temperatura do aço se transfere para o núcleo de concreto pelo acoplamento dos nós do aço e do concreto que estão em contato na interface dos dois materiais. Nesse caso, a mesma temperatura identificada no nó do elemento de aço é imposta ao nó do elemento do concreto, então a propagação da temperatura da face externa do núcleo de concreto para o seu interior também ocorre por condução. A Figura 2 mostra a malha na seção transversal do modelo proposto, com destaque para os nós acoplados na interface aço e concreto.

Figura 2. Malha do modelo, destaque aos nós acoplados na interface aço e concreto.

4 Validação do modelo numérico

4.1 Validação com modelo numérico

O modelo térmico utilizado para a validação foi o programa computacional ATERM, desenvolvido por Pierin (2015). Para essa comparação, os modelos numéricos consideraram que os pilares mistos estavam expostos ao incêndio-padrão, ou seja, foi utilizada a curva ISO 834 (1999).

Na Figura 3 são mostrados, respectivamente, para pilares mistos de 168,3 mm e 219,1 mm de diâmetro com 6 mm de espessura do tubo de aço em ambos, os gráficos com a comparação dos resultados obtidos no programa computacional ATERM e obtidos no modelo numérico proposto. As curvas representam a evolução da temperatura no

ponto externo do tubo de aço, ponto T1, e no ponto central do núcleo do concreto, ponto T4.

Figura 3 – Comparação da evolução da temperatura em pontos da seção S3 do pilar de 168,3 mm e 219,1 mm (NASEN *versus* ATERM).

Os resultados são satisfatórios visto que as curvas são próximas e as diferenças percentuais máximas dos valores de temperatura são da ordem de 1%.

4.2 Validação com modelo experimental

Nos ensaios realizados por Pires (2013), dois diâmetros de tubo de aço foram utilizados, sendo um com diâmetro de 168,3 mm e outro com 219,1 mm, ambos com espessura da parede de 6 mm.

A elevação da temperatura na região aquecida tem como base a curva do forno apresentada pelo autor do experimento e foi aplicada a um nó extra bem próximo ao pilar. Como o ensaio durou aproximadamente 30 minutos, a análise térmica foi realizada durante o mesmo tempo. O gráfico da Figura 4 compara os resultados nodais obtidos numericamente aos obtidos experimentalmente por Pires (2013) nos termopares instalados na seção S3 para o pilar misto com diâmetro de 168,3 mm. A localização da seção S3 e o posicionamento dos termopares (T1 ao T4) foram mostrados na Figura 1.

O mesmo resultado é apresentado na Figura 5 para o pilar misto com diâmetro de 219,1 mm.

Figura 4 – Comparação da evolução da temperatura em pontos da seção S3 do pilar de 168,3 mm (NASEN *versus* Experimental).

Figura 5 – Comparação da evolução da temperatura em pontos da seção S3 do pilar de 219,1 mm (NASEN *versus* Experimental).

Nota-se pelos gráficos expostos que os resultados obtidos numericamente, nos 30 minutos iniciais, apresentam uma concordância razoável com os resultados obtidos experimentalmente por Pires (2013). Vale destacar que parâmetros importantes para a análise térmica tais como emissividade, massa específica, condutividade térmica e calor

específico adotados neste trabalho foram os normatizados que podem não coincidir com os valores reais do ensaio, acarretando em possíveis desvios nas soluções. Além disso, outro parâmetro importante e significativo para análise térmica de estruturas com concreto é o fenômeno de migração de umidade, ou seja, ao longo do aquecimento do elemento ocorre a evaporação da água no interior do concreto, acarretando em uma distribuição não uniforme de umidade.

Na Figura 5, quando analisadas as elevações de temperatura dos pontos T3 e T4, percebe-se que elas não ocorrem como o esperado no experimento. O ponto mais ao centro do pilar, T4, deveria apresentar temperatura menor que no T3, o que não ocorre. Na Figura 4, o comportamento ocorre como o esperado, ou seja, a temperatura no ponto central do núcleo do concreto, T4, é menor do que nos pontos mais periféricos. Essa diferença de resultados pode ser explicada por eventuais imprevistos no experimento tais como imprecisões da medição ou da instrumentação.

5 Estudo Paramétrico

Foi estudada a influência do volume de concreto e do volume de aço na elevação de temperatura do pilar misto quando esses são submetidos a cargas térmicas de um incêndio-padrão determinado pela ISO 834 (1999). Foram utilizados perfis tubulares circulares com dimensões comerciais, variando o diâmetro do pilar entre 141,3 mm e 323,8 mm. A espessura do perfil de aço é catalogada com dimensões entre 6,4 mm até 17,5 mm. Todos os pilares mistos estudados são perfis de aço preenchidos com concreto de densidade normal.

Para comparações, foi analisada numericamente a elevação de temperatura dos tubos de aço não preenchidos e foi calculada analiticamente a elevação de temperatura para pilares de aço seguindo a formulação proposta pela ABNT NBR 14323:2013.

5.1 Influência do volume de concreto

Os gráficos temperatura *versus* tempo apresentados na Figura 6 mostram a evolução da temperatura para os pilares mistos com espessura de 6,4 mm e 17,5 mm. As curvas representam, para cada um dos diâmetros estudados, as temperaturas na face externa do tubo de aço, ponto T1, e as temperaturas no núcleo de concreto, ponto T4. Vale

destacar que quanto maior o diâmetro do pilar misto e mantendo-se a mesma espessura da parede de aço, o volume de concreto aumenta.

Figura 6 – Variação de temperatura em função do diâmetro do pilar misto de 6,4mm (esquerdo) e 17,5 mm (direito) de espessura.

Nota-se que o tamanho do núcleo de concreto não exerce grande influência na temperatura do ponto T1, porém pode-se perceber que quanto maior o diâmetro do pilar, menor é a temperatura nesse ponto. Esse comportamento se deve ao fato de que o concreto absorve calor que iria para o aço, diminuindo a sua temperatura. Portanto uma maior área preenchida com concreto diminui as temperaturas finais ao que o aço é exposto.

Ainda sobre as temperaturas alcançadas no ponto T1 dos pilares em estudo, percebe-se também que para o pilar misto com espessura do tubo de 17,5 mm, as diferenças de temperatura nesse ponto sofrem maior influência do que quando comparados ao pilar misto com espessura menor do tubo.

Quando observadas as curvas nos pontos T4 dos pilares, percebe-se que a influência exercida nas temperaturas alcançadas no núcleo de concreto é considerável. O

fenômeno de condução de calor para o interior do pilar ocorre da mesma forma para pilares com grandes diâmetros e pequenos diâmetros, porém em pilares mais robustos o calor atinge o núcleo do concreto em tempo maior do que aquele que atinge em pilares mais esbeltos. Dessa forma, para um mesmo tempo de incêndio, a temperatura no núcleo de concreto é, como se esperava, maior em pilares mistos mais esbeltos.

5.2 Influência do volume de aço

Na Figura 7 é mostra-se os gráficos da evolução da temperatura para os pilares mistos com diâmetro de 168,3 mm e 323,8 mm respectivamente. As curvas representam, para cada uma das espessuras dos tubos estudadas, as temperaturas na face externa do tubo de aço, ponto T1, e as temperaturas no núcleo de concreto, ponto T4. Vale destacar que mantendo o diâmetro do tubo e alterando a espessura do mesmo, a área e consequentemente o volume de aço também se altera, sendo ele maior ao passo que a espessura aumenta.

Figura 7 – Variação de temperatura em função da espessura do tubo de aço com diâmetro de 168,3 mm (esquerda) e 323,8 mm (direita).

Percebe-se pela análise dos gráficos que o volume de aço tem baixa influência na temperatura alcançada no ponto da face externa do tubo de aço. Porém, nota-se que

quanto maior a espessura do tubo, menor é a temperatura final nesse ponto. Um volume de aço maior exige um tempo maior para ele se aquecer, dessa forma resultando em uma temperatura menor.

Ao contrário do que ocorre com a variação do volume de concreto, o volume de aço não apresenta grande influência na variação de temperatura no núcleo. Apesar de as diferenças não serem muito grandes, é possível perceber um aumento de temperatura no ponto central do pilar misto à medida que área de aço aumenta, porém isso é devido ao menor volume de concreto, e não ao volume de aço.

5.3 Comparação com pilar tubular de aço

Os gráficos temperatura *versus* tempo apresentados na Figura 8 mostram a evolução da temperatura para os pilares mistos com 219,1 mm de diâmetro na face externa do tubo de aço, ponto T1, e no núcleo do concreto, ponto T4. Nos mesmos gráficos são mostradas as curvas de evolução de temperatura para o pilar de aço e a curva obtida pela formulação apresentada na ABNT NBR 14323:2013 para o cálculo da temperatura em pilares de aço.

A curva obtida pela ABNT NBR 14323:2013 se aproxima da curva obtida para os pilares de aço. Ambas se distanciam das curvas de temperatura *versus* tempo para os pilares mistos. Isso demonstra que o contato do concreto com o tubo de aço no elemento misto, torna a temperatura do aço menor quando comparado a um tubo de aço isolado.

Após 30 minutos de incêndio, as diferenças são de aproximadamente 20% quando comparadas à temperatura no pilar misto tubular, obtida via análise numérica, e a temperatura obtida analiticamente para pilares tubulares de aço. Já quando comparadas as temperaturas obtidas numericamente para pilares mistos e para pilares de aço, ambos tubulares, as diferenças são de aproximadamente 12% sendo a maior no pilar de aço.

(a) 219,1 x 6,40 mm

(b) 219,1 x 7,10 mm

(c) 219,1 x 8,0 mm

(d) 219,1 x 10,0 mm

(e) 219,1 x 12,5 mm

(f) 219,1 x 17,5 mm

— — Pilar Misto - T1 ○ Pilar Misto - T4 Pilar de Aço
 — NBR 14323:2013 × ISO 834:1999

Figura 8 – Comparação da evolução da temperatura com a ABNT NBR 14323:2013.

6 Conclusões

Neste artigo foram simulados numericamente ensaios de pilares mistos de aço e concreto, sem revestimento contra fogo, submetido a cargas térmicas de incêndio, prescrito pela ISO 834 (1999). Os pilares mistos estudados são do tipo tubular circular totalmente preenchido com concreto de densidade normal.

Os modelos numéricos foram validados com os resultados obtidos no programa ATERM, desenvolvido por Pierin (2015) na Universidade de São Paulo e com os dados experimentais obtidos por Pires (2013) na Universidade de Coimbra.

Após a validação, foram realizadas simulações a fim de verificar a influência de dois parâmetros na evolução da temperatura no pilar. O primeiro parâmetro estudado foi o volume de concreto, e notou-se que ele influencia principalmente no aumento de temperatura no núcleo de concreto do pilar, sendo que um menor diâmetro resulta em temperaturas mais elevadas no núcleo.

O segundo parâmetro foi o volume de aço, onde ele demonstrou exercer mais influência na temperatura alcançada no aço, ou seja, o oposto do que ocorre com o volume de concreto. Quanto maior a área de aço e conseqüentemente o volume de aço, menor é a temperatura na face externa do pilar.

Também foram modelados pilares de aço, ou seja, não preenchidos com concreto e os resultados térmicos obtidos foram comparados aos obtidos para os pilares mistos. Também foram obtidos resultados analíticos segundo a ABNT NBR 14323:2013 para pilares de aço a fim de comparação aos resultados numéricos para pilares mistos de aço e concreto.

A partir dessa comparação foi possível concluir que há vantagem no uso do sistema estrutural misto, ao menos no que se refere à diminuição da temperatura no elemento estrutural. Como as temperaturas para um mesmo instante de tempo são sempre menores para os pilares mistos do que para os pilares de aço, resultando em menor perda das propriedades dos materiais, há indícios, como exposto por Santos (2009), que o comportamento estrutural dos pilares mistos em situação de incêndio é melhor que os pilares de aço. Salvo uma análise termomecânica precisa, o que não foi objeto deste

artigo, sabe-se que, a altas temperaturas, o tubo de aço tem sua resistência mais reduzida do que o núcleo de concreto. Assim, se o pilar misto tem uma capacidade resistente maior do que a do tubo sem concreto à temperatura ambiente, o mesmo ocorrerá a altas temperaturas.

7 Agradecimentos

Agradece-se ao PPGEC-UFES – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Espírito Santo, à CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, à FAPES – Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, ao CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Processo 2018/15633-2/2018/15633-2).

8 Referências bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. (2008). ABNT NBR 8800:2008 **Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios**. Rio de Janeiro.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. (2012). ABNT NBR 15200:2012 **Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio**. Rio de Janeiro.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. (2013). ABNT NBR 14323:2013 **Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios em situação de incêndio**. Rio de Janeiro.

COSTA, R.E.N. (2005). **Projeto de pilares mistos preenchidos com concreto refratário de alto desempenho à temperatura ambiente e em situação de incêndio**. Dissertação de Mestrado, Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, MG.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION. (2005). EN 1994 1-2:2005 **Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures – Part 1-2: General rules -Structural fire design**. Brussels.

HAN, L.H., ZHAO, X.L., YANG, Y.F., FENG, J.B. (2003). **Experimental Study and Calculation of Fire Resistance of Concrete-Filled Hollow Steel Columns**. Journal of Structure Engineering. vol. 129, p. 346–356.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. (1999). ISO 834:1999 **Fire-resistance tests - Elements of building construction**. Switzerland.

MATLAB (2015). **Matlab® Release 15.0 (R2015a)**. The MathWorks, Inc., Natick, Massachusetts, United States.

PIERIN, I., SILVA, V.P., ROVERE, H.L.L. (2015) **Thermal analysis of two-dimensional structures in fire**. Revista IBRACON de Estruturas e Materiais, v. 8, p. 25-36.

PIRES, T.A.C, RODRIGUES, J.P.C, SILVA, J.J.R. (2012). **Fire resistance of concrete filled circular hollow columns with restrained thermal elongation.** Journal of Constructional Steel Research. vol. 77, p. 82–94.

PIRES, T.A.C. (2013). **Fire resistance of composite columns made of concrete filled circular hollow sections and with restrained thermal elongation.** Tese de Doutorado, Faculty of Sciences and Technology, University of Coimbra, Coimbra.

REDDY, J.N, GARTLING, D.K. (2010). **The finite element method in heat transfer and fluid dynamics.** CRC press, New York.

SANTOS, R.T. (2009). **Modelos numéricos de pilares mistos curtos de seções circulares de aço preenchidos com concreto em situação de incêndio.** Dissertação de Mestrado, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, SP.

YIN, J., ZHA, X., LI, L. (2006). **Fire resistance of axially loaded concrete filled steel tube columns.** Journal of Constructional Steel Research. vol. 62, p. 723–729.

ZHA, X. (2002). **FE analysis of fire resistance of concrete filled CHS columns.** Journal of Constructional Steel Research. vol. 59, p. 769–779.